



TopVital jest materiałem systemu TopStone przeznaczonym do rewitalizacji nawierzchni.

7. 4. 2016, wersja 7

Cechy:

- Dla przywrócenia połysku powierzchni (Na skutek eksploatacji w miejscach szczególnie obciążonych, może nastąpić zmatowienie powierzchni kamiennego dywanu)

Zastosowanie:

- Do wszystkich powierzchni w systemach TopStone
- TopVital wspólnie z materiałem **TopStop** zwiększa antypoślizgowość powierzchni (zastosowanie na stale wilgotne powierzchnie, schody, pochylnie, korytarze itp.)
- Możliwość wykorzystania **TopVital** przy tworzeniu efektów dekoracyjnych (brokat, kolorowa posypka itd.)

Zalety:

- Wydłużenie żywotności kamiennego dywanu, wzmocnienie wytrzymałości układów TopStone, uzyskanie efektu „mokrego kamienia”.

Cechy:

Dwuskładnikowy, epoksydowy, bezbarwny, nie zawiera rozpuszczalników, przyjazny dla środowiska.

Dane do przetwarzania :

W czasie aplikacji i utwardzania TopVital nie można dopuścić do bezpośredniego kontaktu z wodą i środkami chemicznymi, (Nie stosować w czasie deszczu!). Do podgrzewania przestrzeni w aplikacji nie należy używać palników olejowych, palników gazowych itp., które tworząc w miejscu CO₂ i pary wodne, które mają negatywny wpływ na jakość powierzchni.

Czas urabialności materiału	40 minut w temper. otoczenia od 20 ° C
Zastosowanie powierzchni	> 10°C (≤ + 30°C)
Przy niskich temperaturach	Powolne utwardzanie
W wysokiej temperaturze	Szybkie utwardzanie
Zastosowanie powierzchni w temperaturze 20°C	Dalsza warstwa do 24 godz., utwardzona warstwa po 24 godz. w pełni utwardzony w ciągu 7 dni.

Opakowania i wydajność :

Te wartości zużycia mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków, I w zależności od konkretnego zastosowania.

Opakowanie detal.	2,5 kg ok. 6 m ²
Opakowanie detal.	5 kg ok. 13 m ²
Opakowanie detal.	7,5 kg ok. 19 m ²

Hurtowe opakowanie	30 kg ok. 19 m ²
Hurtowe opakowanie	57,5 kg ok. 144 m ²

Przechowywanie:

W temperaturach > +12 ° C < +25 ° C, w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu. Okres gwarancji - informacja na opakowaniu.

Instrukcja użycia:

- 1. Przygotowanie podłoża - wyczyścić z brudu, kurzu i luźnych części, powierzchnię czyścić wodą pod ciśnieniem,szczotką,odkurzaczem itp.
- 2. Przygotowanie narzędzi - pojemnik do mieszania dwóch składników spoiwa, zgodnie z instrukcjami, mieszadło,wałek malarski (welurowy,powierzchnia nylonowa z krótkimi włosami), ewentualnie pędzel
- 3. Dokładnie wymieszać oba składniki TopVital przy użyciu mieszadła przez 3 minuty. Tak przygotowany materiał zużyć w ciągu 40 minut w temperaturze 20 ° C, za pomocą odpowiedniej techniki.
- 4. Na gotową czystą powierzchnię zastosować materiał TopVital wałkiem lub pędzlem. Zużycie ok.0,4 kg / m2.

TopVital zaraz po wymieszaniu nanosimy na powierzchnie. W przeciwnym wypadku przy następnym przemieszaniu (więcej niż po 5-10 min.) grozi ryzyko samoistnej gwałtownej reakcji egzotermicznej! Narzędzia i skórę z nieutwardzonej mieszanki należy oczyścić acetonem, utwardzoną masę wyczyścić mechanicznie - papierem ściernym, szlifowaniem, itp.

Dane techniczne:

Dane podstawowe	Poziom
Wytrzymałość na ściskanie	65 MPa
Rozciąganie	39 MPa
Zginanie	60 MPa
Przyczepność do betonu	2.7 MPa
Reakcja na ogień	Bfl-S1
Poślizg (sucha - mokra)	Spełnia (≥ 0,5) według ČSN 74 4505
Zużycie około	od 0,3 do 0,5 kg / m2, według podkładu

Proporcje mieszania A: B wagowo 1,8: 1 lub zgodnie z etykietą opakowania. Bezpieczeństwo skład chemiczny - mieszanina żywicy epoksydowej o specjalnie dobranym systemie utwardzania. Klasyfikacja ruchu - sl ADR. A9 i SL. B8. Informacje zawarte w karcie charakterystyki. Zabiegi gaszenia ognia - suchy piasek, odporna na alkohol piana, CO2, rozpylona woda. Nie gasić wodą.

Składnik A, łatwopalna ciecz kl.IV,zdrowiu szkodliwa, niebezpieczna dla środowiska

- R zwroty:

R36/38
R43
R51/53

Drażni oczy i skórę
Może spowodować sensibilitami przy kontakcie ze skórą
Toksyczne na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
- S zwroty:

S28
S37/39
S61
S2

Po kontakcie ze skórą, natychmiast przemyć dużą ilością wody
Nosić odpowiednio rękawice ochronne ,gogle lub osłona twarzy
Zapobiec uwolnieniu do środowiska substancji
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci



Składnik B, łatwopalna ciecz kl.III, zdrowiu szkodliwa,żrąca

- R zwroty:

R20/21/22
R 34
R 43

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe , w kontakcie z
Skórą i po połknięciu powoduje oparzenia
Może spowodować sensibilitami przy kontakcie ze skórą
- S zwroty:

S 2
S 9
S 20
S 26
S36/37/39
S 45
S 60

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu
Nie jeść i nie pić podczas pracy
W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, okulary ochronne lub osłonę twarzy
W przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niedobrze, natychmiast udać się do lekarza
Ten produkt i jego opakowanie musi być usuwany jako odpad niebezpieczny



TOPSTONE s.r.o.
Halenkov 636, 756 03 Halenkov, CZ
13
EN 13813
SR-Bfl-S1 - AR0,5 - B5,0 - IR4

Reakcja na ogień	B _{fl} - S1
Żywiczne materiały podłogowe	NPD
Wodoszczelność	NPD
Odporność na ścieranie	AR0,5
Przyczepność	B5,0
Odporność stuknięcia	>IR4
Izolacja akustyczna	NPD
Pochłanianie dźwięku	NPD
odporność termiczna	NPD
odporność chemiczna	NPD
NPD-nie zadeklarowano	

Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Podczas korzystania z naszych produktów według naszych zaleceń i procedury dotyczącej materiałów, dla których tego rodzaju produkty są przeznaczone, nie powstaną szkody lub obrażenia. Metoda aplikacji i praca i warunki pracy są poza naszą kontrolą, a zatem nasze zalecenia są powszechnie znane i mogą być stosowane jako podstawa do odpowiedzialności.

PRODUCENT
TOPSTONE s.r.o.
Hranice Plant
Družstevní 2169, 753 01
Czech Republic
+420 739 091 142 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

DYSTRYBUTOR POLSKA:
CARPETSTONE Sp. z o.o.
ul. Za Górą 29
34-300 Żywiec
+48 796 198 819 | biuro@carpetstone.pl
www.carpetstone.pl